

報告編號： TF15030444

試驗報告

土城場區

發行日期： 2026/04/01

收件/試驗起始日期： 2026/03/25

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：兆羿科技股份有限公司(U0254)
地址：桃園市新屋區永福路 770 之 1 號
試件類別：不織布
數量：1 件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1: AFR030FLY



試驗結果：

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		過濾效率(%)	阻抗(mmH2O)	
粒狀物過濾效率 NaCl(0.075 μ m,CMD)	1	97.87	8.2	TSI model 8130 85.1 L/min
	2	97.54	8.1	
	3	97.63	8.7	
	4	97.50	8.5	
	5	97.78	8.6	
	6	98.00	8.7	
	7	97.61	8.4	
	8	97.49	8.2	
	9	97.67	8.4	
	10	97.62	8.6	
	平均	97.67	8.4	

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TF15030444

試驗報告

土城場區

報告編號： TF15030444

發行日期： 2026/04/01

收件/試驗起始日期： 2026/03/25

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



-- 結束 --

