

試驗報告

土城場區

報告編號：TF15040083

發行日期：2026/04/20

收件/試驗起始日期：2026/04/09

報告頁次/頁數：1/2

報告抬頭：兆羿科技股份有限公司(U0254)
地址：桃園市新屋區永福路 770 之 1 號
試件類別：不織布
數量：1 件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1: AFM030FMY



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
細菌過濾效率(%) 金黃色葡萄球菌 ATCC 6538	1	99.9	CNS 14774 T5017- 2018 9.2/CNS 14775 T4037-2003
	2	99.9	
	3	99.9	
	4	99.9	
	5	99.8	

註：對照組的平均菌落數：2281 CFU、平均粒徑：3.0 μm 。

測試面積：40 cm^2 、測試流量：28.3 L/min。

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
空氣交換壓力差 ($\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	1	2.6	CNS 14774 T5017- 2018 9.4/CNS 14777 T4039-2003
	2	2.5	
	3	2.6	
	4	2.5	
	5	2.5	

註：空氣交換壓力差，取 5 個樣品測試。

註：測試面積：4.9 cm^2 、測試流量：8 L/min。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TF15040083

報告編號： TF15040083

試驗報告

土城場區

發行日期： 2026/04/20

收件/試驗起始日期： 2026/04/09

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		過濾效率(%)	阻抗(mmH2O)	
粒狀物過濾效率 NaCl(0.075 μ m,CMD)	1	97.84	2.2	TSI model 8130 32.0 L/min
	2	97.64	2.2	
	3	97.91	2.3	
	4	97.66	2.1	
	5	97.86	2.2	
	6	97.80	2.1	
	7	97.89	2.2	
	8	97.23	2.1	
	9	97.92	2.3	
	10	97.66	2.2	
	平均	97.74	2.2	

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

樣品圖片：



-- 結束 --

